



MŰSZAKI ADATLAP TERMÉKISMERTETŐ

selyemfényű **TEKLA PREMIER®** vízlepergető zománc

- **oldószeres festék**
- **fémre és fára**
- **extrém gyorsan szárad**
- **kültéri és beltéri alkalmazás**
- **tartós vízlepergető bevonat**
- **dekoratív színek**
- **könnyű felhasználás**

TULAJDONSÁGOK:

Különleges vízlepergető viaszt tartalmazó, selyemfényű oldószeres zománcfesték, mely tartós, esztétikus bevonatot képez. Kül- és beltéri fa- és acélszerkezetek festésére alkalmas.

ANYAGLEÍRÁS:

Selyemfényű, gyorsan száradó, alkidgyanta kötőanyagú zománcfesték.

VÁLASZTÉK:

Fehér 100
Szürke RAL 7001
Vörös 800
Zöld RAL 6005
Antracit RAL 7016
CL barna
Fekete 300

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

Megfelelően előkészített kül- és beltéri fa-, vas- és acélfelületek bevonataként alkalmazható. Nem alapozott fém felület esetén első réteggént korróziógátló alapozó festéket kell használni (pl. TEKLA PREMIER korróziógátló alapozó).

MŰSZAKI ADATOK:

sűrűség: kb. 1,2-1,3 gramm / cm³ (színtől függően)
szárazanyag tartalom: kb. 65-75 % (színtől függően)

KISZERELÉSI EGYSÉGEK:

0,75 liter
2,5 liter

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

A felületnek általánosságban tisztának, száraznak, por-, zsír- és olajmentesnek kell lennie. A rosszul tapadó rétegeket csiszolással távolítsuk el.

FELDOLGOZÁS, HÍGÍTÁS:

Fa felület esetén:

Lenolajkencével vagy faimpregnáló alapozóval kezelt felületekre közvetlenül 2 rétegben, fedőzománccal festett felületekre csiszolás után 1 rétegben ráfesthető.

Fém felület esetén:

Alapozott vas- és acélfelületeken 2 rétegben felhordva javasolt alkalmazni.

Nem alapozott felületen alkidgyanta alapú korróziógátló alapozó festéket használjunk (pl. TEKLA PREMIER korróziógátló alapozó).

Tipp:

Vas- és acélfelületek esetében vizsgáljuk meg a régi bevonat tapadását, és az alározsdásodott, rosszul tapadó bevonatrészeket mechanikai úton távolítsuk el.

A terméket a feldolgozás előtt alaposan keverje fel, illetve bizonyos időközönként a keverés festés közben is javasolt a homogén állag megőrzése érdekében. Amennyiben a doboz felnyitásakor bőrréteget észlel, azt a festék felkeverése előtt távolítsa el a felületről.

A TEKLA PREMIER selyemfényű zománcfesték felhasználásra kész állapotban kerül forgalomba, hígítása nem szükséges. Amennyiben mégis hígításra van szükség, ecsettel történő felhordáshoz max. 5 %, préslevegős szóráshoz max. 10 % aromás- vagy nitrohígítóval hígítsa a festéket.

FELDOLGOZÁSI HŐMÉRSÉKLET:

Ne alkalmazzuk a terméket +5°C alatti és + 25°C feletti hőmérsékleten, amin a festék, a környezeti levegő és a felület hőmérséklete egyaránt értendő. Magas (65 % feletti) páratartalom esetén a festék alkalmazása nem javasolt.

KIADÓSSÁG:

kb. 8-10 m² /l, 40 µm száraz film rétegvastagságnál



MŰSZAKI ADATLAP

TERMÉKISMERTETŐ

SZÁRADÁSI IDŐ:

Porszáraz: kb. 10 perc 20 °C-on

Fogható: kb. 30 perc 20 °C-on

ÁTFESTHETŐSÉG:

Felhordást követően 1 órán belül vagy 24 óra múlva 20-25 °C-on. Ettől magasabb vagy alacsonyabb hőmérséklet esetén a második réteg festésénél végezzen előzetes festési próbát és amennyiben az eredmény nem megfelelő, hagyja tovább száradni az első réteget.

ESZKÖZÖK, FELÜLET TISZTÍTÁSA:

A szerszámok tisztítása és az elcseppenések eltávolítása, azok megszáradása előtt aromás- vagy nitrohígítóval lehetséges.

TÁROLÁS:

A terméket +5 és + 30°C között, fedett helyen kell tárolni. Tűző naptól, fagytól védeni kell.

EGYÉB INFORMÁCIÓ:

Szakmai javaslat professzionális felhasználóknak: a teljes száraz rétegvastagság ne haladja meg a 120 mikrométert. Túl vastag réteg a száradást hátrányosan befolyásolhatja, felületi hibákat eredményezhet.

Ezzel az adatlappal szeretnénk Önnek tanácsot adni. Minden információ megfelel a technika legújabb állásának, azonban a lehetséges alkalmazások nagy száma és a különböző aljzatok miatt nem tudunk felelősséget vállalni a feldolgozás során elért valós vagy kitűzött eredményekért.

Ennek az adatlapnak a közzétételével a termékhez tartozó összes régebbi adatlap érvényét veszti.

Verzió: 2024. JÚLIUS